



TECHNICKÉ PARAMETRY

	Jednotka	Hodnota	Poznámka
Počet stěn	-	7	-
Tloušťka	mm	16	-
Šířka komor	mm	16	-
Váha	Kg/m ²	2,5	-
Šířka desky	mm	2100	Pro možnosti jiných formátů kontaktujte naši kancelář
Délka desky	mm	6000, 7000	
Tepelná izolace (U – hodnota)	W/m ² K	1,8	Certifikovaná hodnota ⁽¹⁾
Minimální poloměr ohybu za studena	mm	2400	-
Propustnost světla	%	57 ⁽²⁾	čirá (0010)
		39 ⁽²⁾	opál (0037)
		25 ⁽⁴⁾	bronz (0024)
		46 ⁽²⁾	HS opál reflect (0305)
		38	IR gold/čirá (0810)
		23	IR gold/opál (0809)
G – hodnota	%	59 ⁽³⁾	čirá (0010)
		48 ⁽³⁾	opál (0037)
		51	bronz (0024)
		44	HS opál reflect (0305)
		42	IR gold/čirá (0810)
		37	IR gold/opál (0809)
Reakce na oheň		B s1 d0	Podle EN13501-1
Útlum hluku	dB	21	-
Koeficient tepelné roztažnosti	mm/m°C	0,065	-
Teplotní stálost	°C	-40 ÷ +120	
UV ochrana	-	1UV	Koextruzí na vnější straně
Záruka	-	10 let	Dle zar. podmínek Koscon

⁽¹⁾ Podle EN 673, EN ISO 10077-2, EN ISO 6946.

⁽²⁾ Zkouška podle EN16153. Propustnost světla se může lišit podle výrobní tolerance – základní test EN 16153.

⁽³⁾ Zkouška podle EN16153.

⁽⁴⁾ Interní test podle ASTM D 1003. Propustnost se může lišit podle výrobní tolerance.

ZÁTĚŽOVÉ TABULKY

PLOCHÉ ZASKLENÍ - uchycení na čtyřech stranách

Zatížení (N/m ²)	Šířka (mm)									
	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2100
600	-	-	-	6000	2860	2255	1880	1470	1040	835
800	-	-	6000	3225	2190	1850	1555	1235	920	760
1000	-	6000	4070	2340	1800	1555	1310	1065	825	705
1200	-	5375	3040	1990	1505	1325	1135	945	760	665
1400	6000	3750	2350	1700	1330	1170	1020	865	710	630
1600	5175	2655	1840	1470	1200	1070	935	800	670	600
1800	3440	1885	1490	1305	1115	995	875	755	640	580
2000	1980	1455	1255	1120	965	865	780	690	600	560

Maximální délka (mm)

Poznámka: minimální spád 5%

PLOCHÉ ZASKLENÍ - uchycení na dvou stranách

Zatížení (N/m ²)									
500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
1050	1000	915	850	780	725	680	640	595	

Maximální šířka (mm)

Poznámka: minimální spád 5%

OBLOUKOVÉ ZASKLENÍ

Zatížení (N/m ²)	Rádus (mm)														
	2400	2600	2800	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400
600	-	-	2100	1845	1720	1610	1495	1385	1295	1215	1150	1100	1050	1015	1005
800	2100	2100	1900	1590	1445	1330	1230	1140	1060	995	955	935	930	920	915
1000	2070	1945	1585	1285	1175	1080	995	940	905	880	865	860	855	850	850
1200	1700	1565	1265	1040	955	890	835	810	795	790	785	780	780	780	780
1400	1485	1360	1120	920	845	790	750	735	730	730	730	730	730	730	730
1600	1340	1235	1000	815	755	715	695	685	685	685	680	680	680	680	680
1800	1220	1115	910	740	685	655	645	645	640	640	640	640	640	640	640
2000	1050	970	800	665	625	610	600	595	595	595	595	595	595	595	595

Maximální šířka (mm)

Poznámka: dbejte na dodržení minimálního poloměru ohybu

Zodpovědnost za produkty: Veškeré informace obsažené v našich technických listech, technických manuálech a obchodních prospektech, jakožto i všechny technické údaje poskytnuté slovně nebo písemně, jsou poskytovány na základě našich nejlepších znalostí a dosavadních zkušeností. Jsou však nezávazné a nezabývají kupujícího zodpovědnosti provádět vlastní kontrolní testy vhodnosti použití našich produktů pro jeho konečné použití. Použití a montáž našich výrobků a všech projektů realizovaných s našimi výrobky a na základě našich dat, nemůže být kontrolováno našim technickým oddělením, a proto je na výhradní odpovědnost kupujícího.



www.tercoplast.com

TERCOPLAST s.r.o.
č. p. 147, 763 15 Hrobice
tel. +420 577 982 496
e-mail: info@tercoz.cz

TERCOPLAST, s.r.o.
Zátišie 1, 831 03 Bratislava
tel. +421 244 454 361
e-mail: info@terco.sk